



# DECLARATION DE CONFORMITE



Nous ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, France

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit ONDEX :

Code Produit	Désignation
54332	ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Utilisé selon l'usage prévu, en tant que « plaque d'éclairage profilé, simple paroi, en PVC-U pour toitures, bardages et plafonds intérieurs et extérieurs », est conforme aux exigences de l'annexe ZA de la directive suivante :

## EN 1013 +A1 : 2014

En particulier, le produit est conforme aux normes suivantes

NF P38-511 ; EN ISO 13468-1 ; ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ;  
EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

Chevigny Saint Sauveur,  
Mr Patrick BOILLAUD  
Responsable service technique

08/01/2026





# DECLARATION DES PERFORMANCES - FR

REGLEMENT EN 1013 A+ : 2014

NUMERO DE REFERENCE DE LA DECLARATION:

DOP- 54332 v2



1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT : 54332
2. DESIGNATION DU PRODUIT : ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Couleur	Pas d'ondulation et profondeur	Largeur utile	Epaisseur nominale	Type de matériau	Masse nominale
Cristal jaune	Greca 70/18	980 mm	0,70 mm	NP bi-stretched PVC	1,20 kg/ m <sup>2</sup>

3. USAGE PREVU DU PRODUIT : Plaque d'éclairage profilée, simple paroi, en PVC-U pour toitures, bardages et plafonds intérieurs et extérieurs
4. FABRICANT ET COORDONNEES : ONDEX - 57 Avenue de Tavaux –  
21800 Chevigny-Saint-Sauveur France - Tel : +33 (0) 3 80 46 80 01
5. MANDATAIRE DU FABRICANT : Non concerné
6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANTE DES PERFORMANCES DU PRODUIT : Système 3
7. PRODUIT COUVERT PAR UNE NORME HAMRONISEE : EN 1013 A+ : 2014
8. EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE : Non concerné
9. PERFORMANCES DECLAREES selon les Spécifications Techniques Harmonisées EN 1013 :

Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérance Dimensionnelle	Conforme
Perméabilité à l'eau/à l'air	Conforme
Facteur de transmission lumineuse (NF P38-511 ou ISO 13468-1)	580 nm = 80 %
Résistance Mécanique / fléchissement de la plaque	PND
Résistance en flexion (ISO 178)	97 MPA
Module d'élasticité en flexion (ISO 178) <i>E</i>	3900 MPA
Coefficient de rigidité <i>E.t</i> <sup>3</sup>	1,3 N.m
Résistance au choc traction (EN ISO 8256)	1200 kJ/m <sup>2</sup>
Variation de l'indice de jaunissement après vieillissement artificiel(EN ISO 11664-1)	A1 (-20)
Variation du facteur de transmission lumineuse après vieillissement artificiel (EN ISO 13468-1)	A0 (-0.7 %)
Variation de la résistance en flexion/traction après vieillissement artificiel (EN ISO 8256)	A0 (>30%)
Résistance choc d'un corps dur de faibles dimensions (EN 6603-1)	Conforme
Résistance choc d'un corps mou grandes dimensions (XP 38-506-1999) Test 1200J	PND
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 12572)	0,8 x 10-5 mg/(m-h-Pa)
Dilatation thermique linéique (EN ISO 11359-2)	67 x 10-6 (K-1)
Réaction feu (EN 13501-1)	B s1 d0
Performance feu extérieur (EN 13501-5)	F toit (non testé)
Emission de substances dangereuses	PND
Résistance aux fixations	www.ondex.com

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie pour la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Patrick BOILLAUD – Responsable Service Technique  
Chevigny-Saint-Sauveur, le 08/01/2026





# DECLARATION OF CONFORMITY



We ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, France

Declare under our sole responsibility that the ONDEX product:

Product Code	Designation
54332	ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

When used according to its instruction as, "light transmitting single skin profiled PVC-U sheet for internal and external roofs, walls and ceilings", complies with the essential requirements of the following directive in ZA Annex:

## EN 1013 +A1 : 2014

In particular it complies with the following standards

NF P38-511 ; EN ISO 13468-1 ; ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ;  
EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

Chevigny Saint Sauveur,  
Mr Patrick BOILLAUD  
Technical services manager

08/01/2026





# DECLARATION OF PERFORMANCE - GB

STANDARD EN 1013 A+ : 2014

DECLARATION NO:

DOP- 54332 v2



1. **UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT :** 54332
2. **DESCRIPTION OF THE PRODUCT:** ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Colour	Pitch of corrugation and depth	Cover width	Thickness (mm)	Type of material	Nominal mass
Yellox crystal	Greca 70/18	980 mm	0,70 mm	NP bi-stretched PVC	1,20 kg/ m <sup>2</sup>

3. **INTENDED USE OF THE PRODUCT:** Light transmitting single skin profiled PVC-U sheet for internal and external roofs, walls and ceilings
4. **NAME AND CONTACT ADDRESS : OF THE MANUFACTURER** : ONDEX - 57 Avenue de Tavaux – 21800 Chevigny-Saint-Sauveur France - Tel : +33 (0) 3 80 46 80 01
5. **AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER:** Not relevant
6. **SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE PRODUCT:** System 3
7. **PRODUCT COVERED BY A HARMONISED STANDARD :** EN 1013 A+ : 2014
8. **EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT:** Not relevant
9. **DECLARED PERFORMANCE according to harmonized technical specifications EN 1013 :**

Essential characteristics	Performances
Dimensional tolerances	Pass
Water/air permeability	Pass
Total luminous transmittance (NF P38-511 or ISO 13468-1)	580 nm = 80 %
Flexural/tensile strength (ISO 178)	PND
Flexural stress (ISO 178)	97 MPA
Flexural modulus of elasticity (ISO 178) <i>E</i>	3900 MPA
Coefficient of rigidity <i>E.t</i> <sup>3</sup>	1,3 N.m
Impact tensile strength (EN ISO 8256)	1200 kJ/m <sup>2</sup>
Variation of the yellowness index after artificial ageing (EN ISO 11664-1)	A1 (-20)
Variation of the total luminous transmittance after artificial ageing (EN ISO 13468-1)	A0 (-0.7 %)
Variation of the flexural/tensile strength after artificial ageing (EN ISO 178)	A0 (>30%)
Small hard body impact resistance (EN 6603-1)	Pass
Large soft body impact resistance ( <b>Non fragile Test</b> )	PND
Water vapour permeability (EN ISO 12572)	0,8 x 10 <sup>-5</sup> mg/(m-h-Pa)
Linear thermal expansion (EN ISO 11359-2)	67 x 10 <sup>-6</sup> (K-1)
Class for the reaction to fire (EN 13501-1)	B s1 d0
Class for the external fire performance (EN 13501-5)	F roof (not tested)
Release of dangerous substances	PND
Resistance to fixings	www.ondex.com

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performances in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Patrick BOILLAUD  
 Technical Service Manager on 08/01/2026





# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Wir ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, France

Erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das mit dem ONDEX Produkt:

Produktnummer	Benzeichnung
54332	ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht, wenn es nach den Anweisungen des Herstellers bestimmungsgemäss verwendet wird: "Lichtdurchlässige, einschalige, profilierte Platten aus PVC-U für Innen- und Außenanwendungen an Dächern, Wänden und Decken" in Anhang ZA:

## EN 1013 +A1 : 2014

Insbesondere entspricht es den folgenden Normen

NF P38-511 ; EN ISO 13468-1 ; ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ;  
EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

Chevigny Saint Sauveur, 08/01/2026  
Mr Patrick BOILLAUD  
Leiter der technischen Abteilung





# LEISTUNGSERKLÄRUNG - DE

NORM EN 1013 A+ : 2014

REFERENZNUMMER DER EKLÄRUNG:

DOP- 54332 v2



1. EINZIGER IDENTIFIKATIONSCODE DES PRODUKTES: 54332
2. PRODUKTBEZEICHNUNG: ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Farbe	Rippenbreite der Wellung und Profilhöhe	Baubreite	Dicke (mm)	Materialtyp	Nenn-Flächengewicht
Gelber Kristall	Greca 70/18	980 mm	0,70 mm	biaxial gerecktes Hart-PVC ohne Weichmacher	1,20 kg/ m <sup>2</sup>

3. VORGEGEHENE VEWENDUNGSZWECKE: **DES PRODUKTES** Lichtdurchlässige, einschalige, profilierte Platten aus PVC-U für Innen- und Außenanwendungen an Dächern, Wänden und Decken
4. HERSTELLER UND ANSCHRIFT: **ONDEX - 57 Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur**  
Frankreich - Tel : +33 3 80 46 80 01
5. BEVOLLMÄCHTIGTER DES HERSTELLERS: Nicht zutreffend
6. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: System 3
7. FÜR DIESES PRODUKT GILT DIE HARMONISIERTE NORM : EN 1013 A+ : 2014
8. EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG: Nicht zutreffend
9. ERKLÄRTE LEISTUNGEN gemäß harmonisierten technischen spezifikation EN 1013:

Wesentliche Eigenschaften	Leistungen
Maßtoleranzen	Bestanden
Wasser-/Luftdurchlässigkeit	Bestanden
Lichttransmissionsgrad (NF P38-511 oder ISO 13468-1)	580 nm = 80 %
Biege-/Zugfestigkeit	PND
Biegespannung (ISO 178)	97 MPA
Biege-Elastizitätsmodul (ISO 178) <i>E</i>	3900 MPA
Steifheitsfaktor <i>E.t</i> <sup>3</sup>	1,3 N.m
Zug- Schlagfestigkeit (EN ISO 8256)	1200 kJ/m <sup>2</sup>
Änderung des Gelbwertes nach der künstlichen Alterung (EN ISO 11664-1 )	A1 (-20)
Änderung des Lichttransmissionsgrades nach der künstlichen Alterung, (EN ISO 13468-1)	A0 (-0.7 % )
Änderung der Biege-/Zugfestigkeit nach der künstlichen Alterung, (EN ISO 8256)	A0 (>30%)
Schlagbeanspruchung durch kleinen, harten Körper (EN 6603-1)	Bestanden
Schlagbeanspruchung durch großen, weichen Körper	PND
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 12572)	0,8 x 10 <sup>-5</sup> mg/(m-h-Pa)
Lineare thermische Ausdehnung (EN ISO 11359-2)	67 x 10 <sup>-6</sup> (K-1)
Klasse des Brandverhaltens (EN 13501-1)	B s1 d0
Klasse des Brandverhaltens von außen (EN 13501-5)	F Dach (nicht getestet)
Freisetzung gefährlicher Stoffe	PND
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	Zulassung Z 14.4. 1-4

10. Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch Patrick BOILLAUD – Leiter der technischen Abteilung  
Chevigny-Saint-Sauveur, den 08/01/2026





## DEKLARACJA ZGODNOŚCI



My, ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 Chevigny Saint Sauveur, Francja

oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ONDEX:

Kod produktu:	Przeznaczenie:
54332	ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

W przypadku zastosowania zgodnie z instrukcją jako „przepuszczająca światło jednowarstwowa profilowana płyta PVC-U przeznaczona do zadaszeń wewnętrznych i zewnętrznych, a także jako materiał ścienny i sufitowy”, jest zgodny z wymogami dyrektywy NF EN 1013.2012 zgodnie z Aneksem ZA.

### EN 1013 +A1 : 2014

W szczególności, jest zgodny z poniższymi normami:

NF P38-511 ; EN ISO 13468-1 ; ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ;  
EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

Chevigny-Saint-Sauveur, Zjednoczone Królestwo  
Mr Patrick BOILLAUD  
Manager ds. usług technicznych

08/01/2026



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - PL**

NORMA EN 1013 A+ : 2014

DEKLARACJA NR:

DOP- 54332 v2



1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY PRODUKTU: 54332
2. OPIS PRODUKTU: ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Kolor	Pofałdowanie i głębokość:	Szerokość pokrycia:	Grubość :	Typ materiału:	Masa nominalna:
żółty kryształ	Greca 70/18	980 mm	0,70 mm	NP dwuosioowy PVC	1,20 kg/ m <sup>2</sup>

3. Przeznaczenie produktu: przepuszczająca światło jednowarstwowa Profilowana Płyta PVC-U przeznaczona do zadaszeń wewnętrznych i zewnętrznych, a także jako materiał ścienny i sufitowy
4. Nazwa i adres producenta: ONDEX - 57 Avenue de Tavaux –  
21800 Chevigny-Saint-Sauveur France - Tel : +33 (0) 3 80 46 80 01
5. Upoważniony przedstawiciel producenta: Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3
7. Produkt objęty normą zharmonizowaną: EN 1013 A+ : 2014
8. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości odnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną EN 1013:

Najważniejsze właściwości	Wynik
Tolerancja wymiarów	zaliczone
Przepuszczalność wody/powietrza	zaliczone
Całkowita przepuszczalność światła (NF P38-511 lub ISO 13468-1)	580 nm = 80 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	Deklarowane no właściwościzig
Wytrzymałość na naprężenia zginające (ISO 178)	97 MPA
Moduł sprężystości przy zginaniu (ISO 178) E	3900 MPA
Wskaźnik sztywności $E.t^3$	1,3 N.m
Udarność i wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 8256)	1200 kJ/m <sup>2</sup>
Zmiana wskaźnika żółtości po sztucznym starzeniu (EN ISO 11664-1)	A1 (-20)
Zmiana całkowitej przepuszczalności światła po sztucznym starzeniu (EN ISO 13468-1)	A0 (-0.7 %)
Zmiana wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po sztucznym starzeniu (EN ISO 8256)	A0 (>30%)
Wytrzymałość na uderzenie małego twardego przedmiotu (EN 6603-1)	zaliczone
Wytrzymałość na uderzenie dużego miękkiego przedmiotu (test niełamliwości)	Deklarowane no właściwościzig
Przepuszczalność pary wodnej (EN ISO 12572)	0,8 x 10 <sup>-5</sup> mg/(m-h-Pa)
Liniowa rozszerzalność termiczna (EN ISO 11359-2)	67 x 10 <sup>-6</sup> (K-1)
Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1)	B s1 d0
Klasa odporności na działanie ognia zewnętrznego (13501- 5)	Klasyfikacja F (nie podlega badaniu)
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Deklarowane no właściwościzig
Wytrzymałość na mocowanie	www.ondex.com

10. Właściwości produktu podane w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami podanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez **Patricka Boillaud - Managera ds. Usług technicznych Chevigny-Saint-Sauveur,**

08/01/2026





## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



La ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, Francia

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto ONDEX :

Codice Prodotto	Denominazione
54332	ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Se utilizzato come previsto, come “lastra profilata a parete semplice in PVC-U per tetti, rivestimenti e soffitti interni ed esterni”, è conforme ai requisiti dell'Allegato ZA della seguente direttiva:

### EN 1013 +A1 : 2014

In particolare, il prodotto è conforme ai seguenti standard

NF P38-511 ; EN ISO 13468-1 ; ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ;  
EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

*Chevigny Saint Sauveur,  
Mr Patrick BOILLAUD  
Responsabile dell'Ufficio tecnico*

08/01/2026





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - IT

REGOLAMENTO EN 1013 A+ : 2014

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE:

DOP- 54332 v2



1. CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO-TIPO : 54332
2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO : ECO GR70/18 1095 C220 Cristal jaune

Colore	Passo e profondità di ondulazione	Larghezza utile	Spessore nominale	Tipo di materiale	Massa nominale
crystallo giallo	Greca 70/18	980	0,70 mm	PVC bi-orientato	1,20 kg/ m <sup>2</sup>

3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO : lastra profilata a parete semplice in PVC-U per tetti, rivestimenti e soffitti interni ed esterni
4. FABBRICANTE : ONDEX - 57 Avenue de Tavaux –  
21800 Chevigny-Saint-Sauveur Francia - Tel : +33 (0) 3 80 46 80 01
5. MANDATARIO : Nessuno
6. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO: Sistema 3
7. PRODOTTO COPERTO DA UNA NORMA ARMONIZZATA : EN 1013 A+ : 2014
8. VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA: Nessuno
9. PRESTAZIONI DICHIARATE in conformità alle Specifiche Tecniche Armonizzate EN 1013 :

Caratteristiche principali	Prestazioni
Tolleranza dimensionale	in conformità
Permeabilità all'acqua/all'aria	in conformità
Trasmissione della luce (NF P38-511 o ISO 13468-1)	580 nm = 80 %
Resistenza meccanica / flessione della lastra	Performance non determinata
Resistenza alla flessione (ISO 178)	97 MPA
Modulo di elasticità alla flessione (ISO 178) E	3900 MPA
Coefficiente di rigidità $E.t^3$	1,3 N.m
Resistenza all'urto-trazione (EN ISO 8256)	1200 kJ/m <sup>2</sup>
Variazione dell'indice di ingiallimento dopo invecchiamento artificiale (EN ISO 11664-1)	A1 (-20)
Variazione della trasmissione della luce dopo invecchiamento artificiale (EN ISO 13468-1)	A0 (-0.7 %)
Variazione della resistenza alla flessione/trazione dopo invecchiamento artificiale (EN ISO 8256)	A0 (>30%)
Resistenza all'urto con piccolo corpo duro (EN 6603-1)	in conformità
Resistenza all'urto con grande corpo morbido (XP 38-506-1999) Test 1200J	PND
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 12572)	0,8 x 10 <sup>-5</sup> mg/(m-h-Pa)
Dilatazione termica lineare (EN ISO 11359-2)	67 x 10 <sup>-6</sup> (K-1)
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B s1 d0
Prestazione al fuoco esterno (EN 13501-5)	F - Per coperture ( non testato )
Emissioni di sostanze pericolose	PND
Resistenza agli elementi di fissaggio	www.ondex.com

10. Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate indicate al punto 9.  
La presente dichiarazione di prestazione è redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Patrick BOILLAUD – Responsabile dell'Ufficio tecnico Chevigny-Saint-Sauveur, il

08/01/2026

